

CYCLONE КЛЕЙ ВМЕСТО ГВОЗДЕЙ 96

Кристалльно прозрачный



Описание

CYCLONE КЛЕЙ ВМЕСТО ГВОЗДЕЙ 96 кристалльно прозрачный является многоцелевым каучуковым монтажным клеем. Рекомендуется для большинства строительных материалов для финишных и реконструкционных работ. После отверждения образует эластичный и прозрачный шов.

Основные свойства

- Прозрачный шов
- Образует постоянно прочный, долговечный шов
- Эластичный шов
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов
- Для внутренних и наружных работ
- Влагостойкий
- Удобный в применении
- Отличная адгезия к пористым и непористым материалам (металлу, пластику)

Область применения

CYCLONE КЛЕЙ ВМЕСТО ГВОЗДЕЙ 96 типичное применение:

- Приклеивание реек, панелей и досок из жесткого ПВХ и древесины
- Приклеивание кессонов, розеток и карнизов из полиуретана
- Приклеивание термо и звукоизоляционных материалов (кроме полистирола)

Способ применения

Подготовка поверхности. Все поверхности должны быть ровными. Все старые покрытия должны быть удалены до нанесения клея, чтобы достигнуть требуемого уровня адгезии. Обезжирить поверхность с помощью этанола или ацетона (стекло, глазурь, металлы) или моющими средствами в случае пластика.

Применение. Обрезать наконечник картриджа чуть выше резьбы, привинтить насадку и вставить картридж в пистолет. Нанести клей на одну из поверхностей полосками или точками, соединить склеиваемые поверхности друг с другом и разъединить их на 3-5 минут. Затем окончательно соединить и сильно прижать склеиваемые материалы друг к другу. В течение 2-3 мину возможно небольшая корректировка без рассоединения деталей. Оптимальные условия для склеивания 15-20° С и относительная влажность 60%.

Рекомендуется проводить предварительные тесты перед финишным склеиванием.

Хранение и срок годности

Гарантийный срок хранения 18 месяцев от даты производства при хранении в нераспечатанной оригинальной упаковке при температуре от +5 до +25° С в сухом помещении. Продукт должен храниться в соответствии с требованиями по хранению горючих веществ.

Логистические данные

	вместимость, мл	упаковка	в коробке, шт.	на поддоне, шт.
CYCLONE КЛЕЙ ВМЕСТО ГВОЗДЕЙ 96 кристалльно прозрачный	280	картридж	12	1728

Технические данные

Состав	синтетические каучуки – углеводородные смолы, органические растворители
Вязкость и консистенция	прозрачная паста
Плотность	0,89 ± 0,05 г/см ³
Температура применения	+10° С - +30° С
Рабочее время	10-15 мин. (в зависимости от условий окружающей среды и свойств поверхности)
Время полного отверждения	3-5 дней
Расход	150-300 г/м ²
Горючесть	горючий до отверждения
Сухой остаток	61% ± 3%
Термостойкость шва после отверждения	от -20° С to +60° С